

Elastollan[→] 1192 A 10 FHF

产品特性:

无卤阻燃剂, 热塑性聚醚-聚氨酯, 具有优异的耐水解性、低温柔性和耐微生物性。

物理性能	数值	单位	测试标准
硬度	91	Shore A	DIN ISO 7619-1 (3s)
密度	1.25	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1-A
拉伸强度	17	MPa	DIN 53504-S2
断裂伸长率	550	%	DIN 53504-S2
撕裂强度	55	N/mm	DIN ISO 34-1Bb
磨损	80	mm ³	DIN ISO 4649-A
室温 压缩变形率 / 72 小时 70°C 压缩变形率 / 24 小时	8 -7	%	DIN ISO 815
缺口冲击强度(Charpy) 23°C -30°C	无断裂 无断裂	KJ/m ²	DIN EN ISO 179-1
阻燃等级	V0		UL 94

测试片皆由经过预干燥处理的粒子(水份含量小于 0.02%)注射而成, 且注射后需经过 100°C, 20 小时退火。
测试样条由测试片裁切制成。测试环境: 室温 23°C±2°C, 空气湿度 50%±6%。

以上数值仅为代表性参考数值, 不作为产品质量检验标准。针对有特殊要求的应用, 在选择材料前请与供应商进行数据确认。

产品外观以及包装:

椭圆形粒子

PE-包装袋, 净重 25 kg

有 PE 内衬袋的八角箱, 净重 1000 kg

加工:

一般而言, 产品若处于干燥阴凉的环境下, 且存放于未拆封、无损坏的包装袋中, 其在发货后的至少 6 个月内处于可正常加工状态。此后, 我们将不对产品的加工性能和保质期提供进一步担保。如果材料本身存在质量缺陷, 买方的权利保证不受影响。

储存:

Elastollan[→] 是吸湿性材料, 因此建议储存在密闭的原始包装以及干燥条件下。附加信息例如干燥, 加工温度和后处理建议请参考我们的产品手册“热塑性聚氨酯弹性体 (TPU) Elastollan[→]-加工建议”。

危险性识别:

无已知特殊危害。使用前请参考产品安全技术说明书。

废弃物处理:

详细信息请参考当地条例法规以及产品安全技术说明书。

Elastollan[→] 1192 A 10 FHF

重要信息:

如需使用巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司的产品来生产消费品(例如涉及食品级,皮肤接触,儿童玩具等产品)或医疗用品,则应考虑国家和国际法律法规。无特定法规的地区,应以欧盟目前对消费品和医疗用品的法规要求作为参考。

本技术说明书中包含的数据是基于我们目前的知识和经验。鉴于许多因素可能影响产品的加工和应用,这些数据并不免除客户进行自己的调查和测试的义务,这些数据并不暗示任何对于产品的特定性能和在特殊应用中的适应性的担保。此处所提供的任何说明、图纸、照片、数据、比例、重量等不构成合同产品的协议质量,供应商可在没有提前通知的情况下进行更改。客户有责任确保遵守任何专有权利和现有的法律和法规。

如有疑问,请联系我们:

九焱新材料(深圳)有限公司

深圳市宝安区宝民一路宝通大厦 1504,

邮箱:ever-flaming@coimtpu.com

电话: +086-755-29565685

网址: <http://www.9y-tech.cn>